



# ЛОБАСТ – Т17R СУБ

## Универсальный поликарбоксилатный суперпластификатор

### Описание

ЛОБАСТ-Т17R СУБ – комплексная добавка на основе эфира поликарбоксилата ускоряет процесс гидратации цемента и улучшает набор ранней прочности бетона. Обладает высоким водоредуцирующим действием

### Область применения

Для производства бетонных изделий методом вибрolitия  
Производства МАФ  
Для изготовления бетонных армированных и неармированных изделий  
Обеспечивает высокую текучесть бетонной смеси без ее расслоения. Подходит для получения СУБ (самоуплотняющихся бетонов)  
Идеальная для приготовления высокопрочных бетонов

### Возможности и преимущества

- Изготовление бетонных смесей любой подвижности от жестких до высокоподвижных, в том числе самоуплотняющихся
- Применение для производства бетонных смесей с низким водоцементным соотношением, в тех случаях, где не требуется длительное время сохранения подвижности
- Снижение водоцементного отношения до 0,2, что существенно увеличивает прочность бетона
- Ускорение процесса гидратации цемента и улучшение набора ранней прочности
- Повышение морозостойкости бетона в солях до F<sub>2</sub> 200
- Возможность снижения расхода цемента
- Обеспечение высокого качества поверхности изделий

### Техническое описание

Внешний вид	Жидкость со светло-коричневым оттенком
Плотность при 20°С	≥ 1,1 г/см <sup>3</sup>
Массовая доля сухого вещества	≥ 50%
pH	
Содержание хлоридов	≤ 0,1%

### Инструкция по применению и дозировки

Для изготовления высокопрочных изделий и достижения существенного эффекта ускорения набора ранней прочности добавку ЛОБАС-Т17R СУБ следует вводить в количестве от 0,3% до 0,6% от массы цемента по жидкому продукту. Оптимальная дозировка добавки, рекомендуемая компанией «ЛОБАС» г. Нижний Новгород, основанная на практическом применении на собственном производстве, составляет 0,4% от массы цемента по жидкому продукту.

При увеличении дозировки до 0,8-1% и подобранном гранулометрическом составе материалов ЛОБАС-Т17R СУБ обеспечит получение самоуплотняющейся бетонной смеси, что позволит сократить время вибрационной обработки или полностью отказаться от нее, а также получить высокое качество поверхности изделий.

Выбор дозировки добавки осуществляется на основе лабораторных подборов, в зависимости от требований к подвижности бетонной смеси и требованиям к бетонным изделиям.

Добавку нельзя добавлять в сухую смесь. Расчетное количество добавки ЛОБАС-Т17R СУБ следует вводить на весь замес вместе с водой затворения. После введения добавки необходимо обеспечить достаточное время перемешивание смеси не менее 2 минут.

### Совместимость

Универсальный поликарбоксилатный суперпластификатор ЛОБАСТ-Т17R СУБ совместим со всеми добавками, кроме добавок на основе полинафталинсульфонатов.

### Доставка / Хранение

Добавка поставляется наливом в еврокубах и канистрах любого объема по заявке покупателя. Хранить ЛОБАСТ-Т17R СУБ следует в неповрежденной упаковке, в закрытых складских помещениях. Температура хранения не ниже 0°С. Перед употреблением добавку тщательно перемешать. Гарантийный срок хранения – 12 мес.